

VLOEIBARE ZINK RENOVIATIE EN GOOTVERNIEUWER

BESCHRIJVING :

Vloeibare 2-componenten waterdichte, zelfnivellerende, zinkkleurige polyurethaan coating.
Herstelt en beschermt op duurzame wijze oude en nieuwe metalen daken en goten (zink, koper, lood, aluminium, ijzer,...) tegen corrosie, zure regen, UV-stralen en andere agressieve milieu-invloeden.
Vormt na uitharding een glad en naadloos reflecterend oppervlak.
Perfect beloopbaar en blijvend elastisch: 120% rek bij 20 °C.

Toepassing

Duurzame bescherming en herstelling van oude metalen daken en goten, die door corrosie en zure regens zijn aangetast.
Preventieve bescherming van nieuwe metalen ondergronden; verlengt aanzienlijk de levensduur van zink, lood, aluminium, koper, ijzer,....

AANBRENGEN :

Niet verwerken in volle zon en bij omgeving- en ondergrond-temperatuur lager dan 5°C en hoger dan 35°C.
De ondergrond moet gezond, zuiver, droog, vet- en stofvrij zijn.

Het te behandelen oppervlak opruwen met een stalen borstel en ontvetten met een oplossing van water en ammoniak of synthetische ontvetter. (Opmerking: nieuwe metalen slechts behandelen na ca 6 maanden).

Zichtbare perforaties dichtkleven met afplaktape om wegvloeiën te voorkomen. Scheuren verstevigen met een polyesterweefsel, geplaatst tussen 2 lagen IKOpro Zinkrenovatie.

Roer component A en B afzonderlijk op. Voeg daarna component A volledig toe aan component B. Meng deze intensief met een roerhout, zodat een homogene zinkkleur verschijnt. Mengverhouding: 1 deel A- component op 4 delen B-component.

Verwerkbaarheid na vermenging (A+B): ± 30 minuten bij 20°C, ± 60 minuten bij 10°C. (product temperatuur)

Giet uit op de voorbereide ondergrond en verdeel deze onmiddellijk lichtjes met een kwast à rato van 0,5 liter/m² (laagdikte = ca 0,5 mm).

Na aanbrengen ± 4 uur beschermen tegen de regen.

Eén laag is voldoende. In extreme gevallen na 24 uur een tweede laag aanbrengen, waarbij de eerste laag dient te worden opgeruwd met een stalen borstel.
Beloopbaar na ongeveer 8 uur bij 20°C.

VERBRUIK :

Per kit van 1,5 L: 2,5 m² of ± 8 lm goot met een bodembreedte van 20 cm.

REINIGING : mechanisch na uitharding.

VERPAKKING :

Kit (Deel A + B) van 1,5 L

OPSLAG :

Bewaren op een koele (max 20°C) en vorstvrije plaats.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID :

Dampen en spuitnevel niet inademen.
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking/etiket tonen.
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen. (indien mogelijk dit etiket tonen)

