

Teknotan UV

Productbeschrijving:

Teknotan UV is een oplosmiddelhoudende één-component coating op basis van alifatisch polyurethaan.

Teknotan UV hardt uit door een reactie met de luchtvochtigheid.

Gebruik:

Teknotan UV wordt gebruikt als tweede waterdichtingslaag van het vloeibaar waterdichtingssysteem Teknotan EC/UV voor platte en hellende daken.

Teknotan UV vertoont een uitstekende UV bestendigheid en thermische stabiliteit.

Kleur:

Standaard donkergrijs

Verpakking:

Donkergrijs: metalen emmer van 12L (item nummer 00006495)

Houdbaarheid:

12 maanden indien ongeopend bewaard in een koele, droge en vorstvrije ruimte.

De randen van de emmer zuiver houden.

Bij sluiting van de emmer, het deksel en de sluitring goed aanbrengen en eventueel achtergebleven product verwijderen.

Indien de bus geopend is, het product binnen 1 maand gebruiken. Er vormt zich nl een vel dat verwijderd moet worden en niet in het product gemengd mag worden.

Certificaten:

ETA-13/0168 volgens ETAG 005

BROOF(t1) en BROOF(t4) volgens EN13501-5

Productie ISO 9001 & 14001



Technische eigenschappen:

Droge stof	+/- 88%
Dichtheid	+/- 1,4 g/cm ³
Viscositeit	+/- 9.000 mPas (25°C, 5 rpm, spindle 6)
Hardheid	+/- 30
Treksterkte	> 5 N/mm ²
% Rek	> 300%
Dampdoorlaatbaarheid	3.939

Zie Declaration Of Performance 0006489 020513 voor meer gegevens.

Verwerking:

Omgevingstemperatuur	5°C - 35°C
Ondergrondtemperatuur	5°C - 30°C
Producttemperatuur	5°C - 30°C

Verbruik:

Min 1 L/m²

Reiniging gereedschap:

Teknoclean

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de handelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op nl.iko.com.