

IKO metatech Textured Finish

Productbeschrijving:

IKO metatech Textured Finish is een sneldrogende twee-component plamuurpasta op basis van methacrylaten.

IKO metatech Textured Finish hardt uit door toevoegen van de gepaste hoeveelheid katalysator (IKO perkadox).

Gebruik:

IKO metatech Textured Finish wordt in het vloeibaar systeem IKO metatech Car Park voor parkings als hoog slijtvaste en slijprijne deklaag gebruikt, voor veelvuldig bereiden delen zoals bijvoorbeeld opritten en bochten van parkeergarages.

Op een parking vormt IKO metatech Textured Finish de rijlaag van het systeem.

Kleur:

Standaard verkeersgrijs RAL 7043

Verpakking:

Verkeersgrijs: metalen emmer van 15kg (item nummer 02411078)

IKO perkadox: plastieken zakje van 100g (item nummer 00095110)

IKO metatech Textured Finish wordt zonder IKO perkadox geleverd.

Houdbaarheid:

12 maanden indien ongeopend bewaard in een koele, droge en vorstvrije ruimte.

De randen van de emmer zuiver houden.

Bij sluiting van de emmer, het deksel en de sluitring goed aanbrengen en eventueel achtergebleven product verwijderen.

Certificaten:

Productie ISO 9001 & 14001



Technische eigenschappen:

Dichtheid +/- 1,85 g/cm³

Hardheid +/- 90

Mengverhouding en -instructie:

Het hars eerst op een laag toerental omroeren met een boor met mengroerstaaf. De IKO perkadox katalysator al roerend toevoegen en gedurende 2 minuten homogeen en op een laag toerental mengen met een boor met mengroerstaaf. Ervoor zorgen dat op de bodem en aan randen ook goed wordt gemengd.

De dosering van IKO perkadox op basis van 15kg IKO metatech Textured Finish is afhankelijk van de temperatuur van de ondergrond:

- +3°C tot +5°C 0,45kg IKO perkadox
- +5°C tot +15°C 0,3 kg IKO perkadox
- +15°C tot +30°C 0,225 kg IKO perkadox
- +30°C tot +40°C 0,15 kg IKO perkadox

De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C hoger zijn dan het dauwpunt tijdens de verwerking en het drogen.

Uithardingstijd:

Pot Life	+/- 12 min
Regenbestendig	+/- 30 min
Beloopbaar op	+/- 45 min
Volledig uitgehard	+/- 2 uur

Verwerking:

Omgevingstemperatuur	-10°C - 35°C
Ondergrondtemperatuur	3°C - 40°C
Producttemperatuur	3°C - 30°C

Verbruik:

3,5 kg/m²

Reiniging gereedschap:

IKO metatech Cleaner

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op www.ikoprotect.com.