Refresh Asphalt

Productbeschrijving:

Halfvloeibaare en oplosmiddelvrije bitumenemulsie, verrijkt met harsen en vulstoffen.

Gebruik:

Renoveren van verouderde buitenbekledingen in asfalt en vastleggen van de loskomende begrinding van de toplaag.

Bescherming- en dichtingslaag voor onvoldoende verdichte asfaltbekledingen of bekledingen met verweerd oppervlak.

Verpakking:

Metalen emmer van 20kg (item nummer 02100000)

Houdbaarheid:

12 maanden indien ongeopend bewaard in een koele, droge en vorstvrije ruimte.

Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden.

Staand opslaan en vervoeren.

Technische eigenschappen:

Droge stof	+/- 65%
Dichtheid	+/- 1,2 g/cm³
Viscositeit	+/- 7.000 cPs (25°C,Brookfield spindle 6, 20 rpm)



Verwerking:

De ondergrond moet eerst effen, schoon, stof- en vetvrij gemaakt zijn.

De ondergrond mag licht vochtig zijn.

De verwerkingstemperatuur moet tussen 10°C en 30°C zijn.

De putten en grote oneffenheden eerst met koudasfalt (IKO pro Tinasocoat of IKO rephalt) opvullen. Daarna minimum 3 weken wachten alvorens IKO pro Refresh Asphalt aan te brengen.

IKO pro Refresh Asphalt goed omroeren teneinde een homogeen mengsel te bekomen.

Het product uitstrijken met een borstel of rubberen vloertrekker.

Op pas aangelegde asfaltbekleding brengt men IKO pro Refresh Asphalt aan op de nog lauwe asfalt. Gedurende 3 tot 5 uren laten drogen, beschut tegen de regen.

Op elke andere, afgekoelde asfaltbekleding bedraagt de droogtijd meer dan 5 uren.

Verbruik:

± 0,8 kg/m²

Reiniging gereedschap:

Met water terwijl het product nog nat is of met white spirit als het opgedroogd is.

Certificaten:

Productie ISO 9001 & 14001

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op

basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op nl.iko.com.